



Technický list

Skelná tkanina 163 g/m²

AEROGLASS

plátno/plain

Váha na jednotku plochy		160 +/- 10 g/m ²
Vazba		plátno
Kraje		stříhané
Hustota cm	osnova	12,0+/- -1
Hustota cm	útek	12,0+/- 1
Použitá lubrikace		Epoxidová kompatibilní
Pevnost v tahu N/50*200 mm	osnova	≥ 1100
	útek	≥ 1100
Šíře cm		100 +/- 1cm
Délka tkaniny / 1 role		100 +/- 2 cm
Doporučená skladovatelnost	teplota	Do 25 ° C
	vlhkost	Do 68 %
Nábal	papírová dutinka	vnitřní průměr 76 mm
Balení		polyethylenová fólie

Havel Composites CZ , s.r.o., Svěsedlice 67, Přeaslavice, 783 54

Tel.: 585 129 010, Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz