



## Karta techniczna

Tkanina szklana 280g/m<sup>2</sup>

AEROGLASS

Splot 2/2

<b>Waga na jednostkę powierzchni</b>		280 +/- 15 g/m <sup>2</sup>
<b>Splot</b>		2/2
<b>Brzegi</b>		obcięte
<b>Gęstość cm</b>	osnowa	8+/- -0,7
<b>Gęstość cm</b>	wątek	7+/- 0,6
<b>Użyta preparacja</b>		Epoksydowa kompatybilna
<b>Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm</b>	osnowa	≥ 2200
	wątek	≥ 2000
<b>Szerokość cm</b>		100 +/- 1cm
<b>Długość tkaniny / 1rolce m</b>		100 +/- 2 cm
<b>Zalecane warunki przechowywania</b>	temperatura	Do 25 ° C
	wilgotność	Do 61 %
<b>Pakowanie</b>	Tuba papierowa	Średnica wewnętrzna 76 mm
<b>Opakowanie</b>		Folia polietylenowa

Havel Composites CZ , s.r.o., Svědlice 67, Páslavice, 783 54  
Tel.: 585 129 010, Fax 585 129 040,  
[www.havel-composites.cz](http://www.havel-composites.cz), [info@havel-compositec.cz](mailto:info@havel-compositec.cz)